



Estrada do Cerne. PR 090, 18500 | Centro - Campo Magro/PR |. CEP 83535-000

## BOLETIM TÉCNICO

### Produto: Tinta Acrílica Standard Alto Rendimento

#### ESPECIFICAÇÕES:

Densidade:	1,40 – 1,45 g/cm3.
Cor:	Vide etiqueta.
Acabamento:	Fosco.
Diluição:	De 60% a 80% de água potável.
Secagem:	Ao toque: 30 a 40 minutos. Entre demãos: 4 horas. Final: 24 horas.

#### COMPOSIÇÃO QUÍMICA

Emulsão acrílica, cargas minerais de alta resistência, bactericida, fungicida, aditivos, água como solvente

#### CARACTERÍSTICAS E USOS PRINCIPAIS.

Tinta a base de resina acrílica desenvolvida para aplicação em ambientes internos e externos. Proporciona um excelente acabamento fosco, escondendo possíveis imperfeições na parede com excepcional cobertura e sem perder o rendimento informado.

#### RENDIMENTO:

3,6l: Até 100m<sup>2</sup> por demão.

18l: Até 500m<sup>2</sup> por demão.

Rendimento variável de acordo com a diluição, rugosidade e absorção do substrato, preparação da superfície, métodos e técnicas de aplicação.



Estrada do Cerne. PR 090, 18500 | Centro - Campo Magro/PR | CEP 83535-000

## APLICAÇÃO:

Trincha e/ou rolo. Conferir o tipo de substrato de alvenaria e utilizar o rolo correto. Rolo de 5 a 10mm: Ideal para superfícies lisas. | Rolos de 13 a 19mm: ideal para superfícies semirrugas | Rolos de 20 a 25mm: ideal para superfícies rugosas.

## PREPARO DA SUPERFÍCIE:

- Aplicar sobre a superfície totalmente limpa e seca, isenta de pó, gordura ou mofo;
- Se necessário, lavar, raspar e remover totalmente a poeira acumulada para ao prejudicar a aderência;
- Para aplicar sobre o reboco novo, aguardar no mínimo 40 dias antes de aplicar;
- Não aplicar sobre superfície úmida;
- Antes da pintura em paredes novas, recomenda-se aplicação de uma nova demão de Selador Acrílico Pigmentado.

## ARMAZENAGEM:

24 meses a partir da data de fabricação, desde que esteja em um local seco, fresco, ventilado e isento de pontos de ignição de calor.

## PRECAUÇÕES

Manter a embalagem fora do alcance de crianças e animais. Durante a aplicação e secagem o ambiente deve estar ventilado. Evitar inalação dos vapores quando a aplicação for a pistola, utilizando máscara apropriada. Em caso de ingestão, não provocar vômito. Em caso com os olhos, lavar com água corrente em abundância por no mínimo 15 minutos. Atenção: Produto desenvolvido para uso profissional. O uso por pessoas não habilitadas isenta a empresa de futuras reclamações.

Boletim elaborado e revisado por químico responsável: 09.400.654 9º região